

M-1 速硬化目地止め材

使用説明・製品仕様・安全上の注意

速く、強く、接ぐ。
初期硬化の目安 約5分（20℃）

製品仕様

主剤	変性ビスフェノールAエポキシ樹脂
硬化剤	変性芳香族アミン混合硬化剤
成分	エポキシ樹脂
混合比率	主剤：硬化剤 = 1：1
可使時間	5分（20℃）
接着強度	100 kgf/cm ² 以上
容器	LDPE多層
キャップ	PP

使用方法

- 1 接着面の水分、油分、粉じん、脆弱部を除去します。
- 2 主剤と硬化剤を同量押し出します。
- 3 色むらがなくなるまで、速やかに攪拌・混合します。
- 4 ヘラ等を用いて、可使時間内に対象部へ速やかに塗布・充填します。
- 5 約5分（20℃）を初期硬化の目安として、動かさずに養生します。

使用上の注意

- 目地止めや欠損部の接着など、さまざまな用途に使用できます。
- 軟質プラスチックやシリコンなど、接着できないものがあります。
- 体質によりかぶれることがあります。保護手袋・マスク等を着用し、樹脂へ直接触れないでください。付着した場合は速やかに洗い流してください。
- 樹脂が硬化する際に熱を発生します。換気の良い場所で使用してください。
- 硬化後に紫外線へ当たると黄変することがあります。
- 耐水性を必要とする場所には適さないため、クラック補修の目地材または濡れない部分に使用してください。

本資料はご提供いただいた「M-1の使用説明.docx」の記載内容を、Web閲覧用に整理したものです。施工前に対象箇所と適合性を確認し、不明点はファイバーダイン株式会社へお問い合わせください。