

コンクリート保護剤（溶剤型）

タックダイن

P S - 1 0 G

ファイバーダイン株式会社

F Î B E R D I N E

コンクリート保護剤

タックダイン

P S - 1 0 G

タックダイン P S - 1 0 G は、エポキシ樹脂の特性を有し、耐摩耗性に優れた、溶剤タイプのコンクリート保護剤です。

『 特 徴 』

- 1 . 2 ～ 3 回塗布するだけで、コンクリートのホコリを防止します。
- 2 . コンクリートへの接着が強く、耐摩耗性に優れています。
- 3 . 耐水性、耐薬品性に優れています。
- 4 . 機械的強度及び、耐久性に優れています。

『 用 途 』

- 1 . 食品、製紙、科学等各種工場の床
- 2 . 各種倉庫の床
- 3 . コンクリート構造物の下地

『 使用方法 』

- 1 . 主剤、硬化剤を定められた配合比（ 3 ： 1 ）で計量してください。
- 2 . 主剤と硬化剤が均一になるまで十分に混合攪拌してください。
- 3 . 混合攪拌したものは可使時間内に使用してください。
- 4 . ロール・刷毛・スプレー等で均一に塗布してください。

『 性 状 』

項 目	主 剤	硬 化 剤	試験方法
主 成 分	エポキシ樹脂	変性ポリアミドアミン	————
外 観	灰色液状	淡褐色透明液状	————
配 合 比	主剤 / 硬化剤 3 / 1 (重量比)		————
粘 度(20)	1,500mPa・s (混合物)		JIS K 6833
比 重(20)	1 . 5 5 (硬化塗膜)		JIS K 7112
可 使 時 間	8時間 (20 1 k g)		温度上昇法
指触硬化時間	1時間 (20)		JIS K 5400
硬化時間	1 0時間 (20)		JIS K 5400
完全硬化時間	3 6時間 (20)		JIS K 5400

『 耐薬品性 』

試 験 液	濃度(%)	評価
水 道 水	——	○
食 塩 水	3	○
塩 酸	5	○
水酸化ナトリウム	5	○
ガソリン	——	○
軽油	——	○
灯油	——	○
中性洗剤	——	○

試験方法 : J I S K 5 4 0 0 に準ずる

『 使用上の注意点 』

- 1 . コンクリート表面の油分は、洗剤で洗浄するかまたは溶剤で、脱脂してください。
- 2 . 溶剤タイプエのポキシ樹脂ですので、火気、換気等には、充分に注意をしてください。
- 3 . 湿度の高い日の施工はできるだけ避けてください。
- 4 . 完全硬化前に水洗いすると白化することがありますので、空拭きで清掃するようにして下さい。
- 5 . 溶剤は施工器具等の洗浄以外には使用しないでください。
- 6 . 毒性はほとんど無くしてありますが、直接皮膚に触れないようにしてください。顔や手に付着した時は直ちに石鹼等でよく洗い流して下さい。
- 7 . 目に入った場合は、ただちに流水でよく水洗いし、速やかに医師の診断を受けてください。

『 荷 姿 』

1 ケース 8 k g (2 k g × 4 セット)

1 セット 2 k g (主剤 : 1.5 k g 硬化剤 : 0 . 5 k g)