

TDカートリッジ物性値

【主剤:硬化剤 2:1/重量比】		
圧縮強度(MPa)	67.1	JIS K 6911
曲げ強度(MPa)	53.7	JIS K 7203
引張強度(MPa)	42.5	JIS K 7171
接着力(N/mm ²)	7.3	